

CÓD. ID.		NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m ³	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MÁXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Nº de certificado: 0099-CPR/A6-0118			UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																	
CÓD. ID.		NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383	FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m ³	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MÁXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
ARRD-001	ARENA 0/2	AF-T-0/2-C	G _F 85	●	G _F 85	G _F 85				2.66	1.64	f ₁₆	>70 (EA)			MB _F 10		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple			
ARRD-002	ARENA 0/4	AF-T-0/4-C	G _F 85	●	G _A 90	G _F 85				2.67	0.96	f ₁₆	>70 (EA)			MB _F 10		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple			
ARRD-003	ARROCILLO FINO	AG-T-4/6-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20			Fl ₁₅	2.69	0.65	f ₂		C100/0	G _C 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-004	ARROCILLO	AG-T-6/12-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20			Fl ₁₅	2.71	0.52	f ₂		C100/0	G 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-005	GUIJILLO	AG-T-12/20-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20			Fl ₁₅	2.71	0.32	f ₂		C100/0	G _C 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-006	GUIJO	AG-T-20/32-C	G _C 85/20		G _C 90/15	G _C 85/15			Fl ₁₅	2.71	0.45	f ₂		C100/0	G _C 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-007	GRAVA	AG-T-32/63-C				G _C 85/15			Fl ₁₅	2.70	0.19	B			G _C 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-008	TODO UNO HORMIGÓN	AG-T-0/20-C	G _A 90						Fl ₁₅			f ₁₁	cumple				LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-009	TODO UNO rechazo	AG-T-0/20-C				G _A 85						F ₁₅	cumple		G _C 90/3						cumple			
ARRD-010	TODO UNO Z-II	AG-T-0/32-C				G _A 85			Fl ₁₅			f ₁₂	cumple		G _C 90/3		LA ₂₅	0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	MS ₁₈		
ARRD-011	PIEDRA EN RAMA	HMA-300/1000					●		LT _A								CS ₆₀						MS ₁₈	
ARRD-012	ESCOLLERA	HMA-1000/3000					●		LT _A								CS ₆₀							MS ₁₈