

 04 GCD SA-2013-10-31-CALD			USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO (EA y AM)	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granuladas)	CATEGORIA SEGUN VALOR MAXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES-HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Cód. ID.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	Hormigón UNE EN 12620	Mortero UNE EN 13139	Bituminosas UNE EN 13043	Capas granuladas UNE EN 13242	Escolleras UNE EN 13383																
Canteras de Santander S.A Bº La Estación s/n San Felices de Buelna 39460 Cantabria CANTERA CALDAS Nº de certificado: 0099/CPR/A60/0930																							
CALD-001	ARENA	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT4	G _A 85	G _F 80		--	2.65	<5%	F16	cumple		MB _F 10		--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
CALD-002	ARROCILLO	AG-T-2/6-C				G _C 80/20		FL 20	2.65	--	F2	--	--	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	--	--	--	--	--	
CALD-003	ARROCILLO	AG-T-4/11-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		FL 20	2.68	<5%	F4	---	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--
CALD-004	GUIJILLO	AG-T-11/22-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		FL 20	2.69	<5%	F4	---	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--
CALD-005	GRAVA	AG-T-22/45-C			G _C 85/20	G _C 80/20		FL 20	2.69	<5%	F4	---	C100/0	G _C 90/3	---	LA ₂₅	---	<0.01	AS 0.8	<1	--	SM 18	--
CALD-006	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G _A 80		FL 20	--	--	f9	---	--	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	--	--	--
CALD-007	(ZAHORRA)	AG-T-0/32-C				G _A 80		FL 20	--	--	f9	---	--	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	--	--	--
CALD-008	ESCOLLERA FINA	AG-T-63/180-C					Cp90/250	LTA	--	--	--	---	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	
CALD-009	ESCOLLERA SELECC.	HM 1000/3000					●	LTA	--	--	--	---	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	