

CE		04 GCDSA-2013-10-31- UNQR		USO / CATG.GRANULOMETRICA																			
Áridos y Hormigones del Deva S.L. Ctra. General Unquera San Pedro de las Baheras 39569 Cantabria Cantera: UNQUERA			Hormigón	Mortero	Bituminosas	Capas granulares	Escolleras	FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MAXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Nº de certificado: 0099/CPR/A60/0932			UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																
Cód. ID	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO																					
UNQR-001	ARENA REMOLID A	AF-T-0/2-C	G _F 85	CAT 4				--	2.70	<5%	f16	cumple	--	--	--	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--	
UNQR-002	ARENA	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT 4	G _A 85	G _F 80		--	2.69	<5%	f 16	cumple	--	--	MB F10	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--	
UNQR-003	ARROCIL LO	AG-T-2/6-C				G _C 80/20		F1 20	2.69	--	f2	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	AS 0.2	<1	cumple	--	--	
UNQR-004	ARROCIL LO	AG-T-4/11-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		F1 20	2.69	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
UNQR-005	GUIJILLO	AG-T-11/22-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		F1 20	2.69	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
UNQR-006	GUIJO	AG-T-16/32-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		F1 20	2.69	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
UNQR-007	GRAVA	AG-T-32/63-C				G _C 80/20		F1 20	2.69	--	f2	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	AS 0.2	<1	--	--	--	
UNQR-008	GRAVA	AG-T-32/80-C				G _C 80/20		F1 20	2.69	--	f2	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	AS 0.2	<1	--	--	--	
UNQR-009	TODO - UNO	AG-T-0/32-C				G _A 80		F1 20	--	--	f9		--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	AS 0.2	<1	--	--	--	
UNQR-010	Zahorra	AG-T-0/32-C				G _A 80		F1 20	--	--	f9		--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	AS 0.2	<1	--	--	--	
UNQR-011	ESCOLLE RA FINA	AG-T-90/250-C					Cp90 /250	LTA	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	
UNQR-012	ESCOLLE RA SELECC.	HMb 1000/3000					●	LTA	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	